



Selflex Epoxico ARQ®

Relleno Epóxico de Juntas HR-350-314

Descripción:

Relleno Epóxico de juntas, de dos componentes predosificado, formulado a partir de una mezcla de polímeros epóxicos modificados, usado en el relleno y sellado de juntas (de superficies horizontales) sometidas a altas solicitaciones y ataque químico.

Usos / Aplicaciones:

- Relleno de juntas en condiciones donde se requiera alta resistencia química proporcionada por el epóxi.
- En el sellado de juntas de pisos industriales sometidos a fuertes solicitaciones, en fábricas y almacenes incluyendo áreas de mantenimiento y talleres centrales.
- Sellado de juntas semi-rígidas con débil o nulo movimiento logradas con corte de disco. En pisos y áreas que fueron cortadas con maquina.
- Sellado perimetral en tanques (junta metal-concreto) o (metal-metal).
- En juntas de pisos epóxicos.

Beneficios / Ventajas:

- Fácil dosificación en obra y mezclado sencillo.
- Semiflexible y tenaz.
- Cura en 12 horas lo que minimiza el tiempo de parada en la industria.
- Resistente a productos cáusticos, sales, ácidos diluidos, derivados del petróleo, aceites, agua, etc.
- Excelente relleno entre las aristas vivas de las juntas frente a elevadas cargas actuantes.
- No necesita de PRIMER para su colocación por su excelente adherencia al sustrato.

Dosis / Rendimiento:

Su rendimiento es de 7,57 Lts./ (Juego de 2 Galones).

Datos Técnicos:

- Resina epoxidica modificada. Proporción de mezcla (1:1) en volumen.
- Pot Life (vida en pote) de 40-45 min. a 25°C; Luego de este tiempo pierde adhesividad.
- Curado final: 7 días para ser sometido al ataque químico.

Modo de uso:

- La superficie donde se alojará el **SELFLEX EPOXICO ARQ**, deberá estar limpia libre de aceites, grasas o cualquier material suelto que evite la adherencia del sellador.
- Mezclar los dos componentes hasta homogeneizar el color, luego, colóquelo con espátula dentro de la junta dejada por el corte de sierra hasta llenarla totalmente.

Curado del producto:

El producto SELLFLEX EPÓXICO ARQ, cura químicamente y deberá dejarle 7 días para poder ser sometido a presión de químicos o en contacto con químicos fuertes.

Suministro / Presentación:

Este producto es envasado en juego de dos (2) galones, parte "A" y parte "B"

Advertencias / Precauciones:

- Evitar contacto con la piel, ojos, y la inhalación de vapores.
- Usar guantes de goma, mascarillas y gafas de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, se deberá lavar con suficiente agua. Acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar con suficiente agua y jabón.
- Una vez mezclados los componentes, no trate de adelgazarlos con ningún solvente.
- Al finalizar el trabajo limpiar las herramientas con solvente (EPOTEX CLEANNER).

Almacenaje:

Un (1) año en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.