



Guntex AF®

**Acelerante para Concreto Proyectado
(Alcali Free) HR-236-107**

Descripción:

El **GUNTEX AF** es un aditivo acelerante líquido no alcalino y libre de álcalis (ÁLCALI FREE), de altas prestaciones para concreto proyectado.

Usos / Aplicaciones:

- Acelerante líquido para concreto proyectado vía húmeda/seca, exento de álcalis, cloruros y no alcalino.
- Adecuado para aplicaciones vía húmeda/vía seca donde se requiera un rápido fraguado y altas resistencias iniciales y a la vez finales, en aplicaciones que demanden elevados espesores.
- Los tiempos de fraguado y endurecimiento pueden controlarse con la dosificación de acelerantes.
- Consultar con el departamento técnico cualquier aplicación no prevista en esta Hoja Técnica.

Beneficios / Ventajas:

- Excepcional desarrollo de resistencias iniciales con una pérdida de resistencias finales muy inferior a la de los acelerantes tradicionales.
- Gran rendimiento con valores elevados de cono (> 20 cm.).
- Agiliza el proceso de trabajo debido a sus altas prestaciones sobre el tiempo de fraguado y espesores aplicables.
- Producto exento de álcalis, disminuye el riesgo de la reacción árido – álcali, aumentando con ello la durabilidad del concreto y reduce el impacto medioambiental.
- Mejora las condiciones de trabajo.

Dosis / Rendimiento:

La dosificación recomendada para un tiempo mínimo de fraguado esta entre 5% y 9% del peso del cemento.

Datos Técnicos:

Color: líquido ámbar ó verdoso.

Densidad: 1,38 Kg / Lt.

Modo de uso:

- Se diluye en el agua de mezclado según la dosis obtenida por resultados en campo.

Suministro / Presentación:

- Solo fabricado bajo pedidos especiales.

Recomendaciones / Limitaciones:

Debe ser agregado junto con el agua de la mezcla ó durante el proceso de mezclado.

Si se requieren otros aditivos, estos deben ser agregados por separado

El **GUNTEX POLVO** posee cloruros, no se recomienda su uso en concretos pretensados y postensados, en concretos que requieran resistencias al ataque de los sulfatos y en concretos que estén en contacto con aluminio y magnesio.

El concreto debe ser vaciado antes de los 25 minutos de haber sido añadido el **GUNTEX AF** a la mezcla.

Almacenaje:

Bajo condiciones normales de temperatura y humedad pueden almacenarse seis (6) meses.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.