



Impertop Slurry®

Mortero de Alisado para Pisos (Impermeable) HR-451-361

Descripción:

Mortero para ser usado en el resane y alisado de pisos en pequeños espesores formulado a base de cemento modificado con polímeros, microsílíce, hidrófugos y áridos de alta resistencia.

Usos / Aplicaciones:

- Como topping de acabado y alisado de pisos (espesor máx. 3 mm).
- Como mortero de acabado en vaciados de concreto que no fueron curados o mal curados.
- Utilizado en la reparación de estacionamientos, garajes, rampas y vías de acceso.
- En fondos de tanques, piscinas y obras hidráulicas.
- Como revestimiento ó base impermeable en estructuras ó pisos que estarán expuestas a ataques químicos, que deban ser protegidas con sistemas a base de resinas poliméricas.
- Resane de pisos en industrias químicas y alimenticias. Galpones industriales.
- Acondicionamiento de estaciones de servicio de gasolina, hangares de aeropuertos, galpones, etc.

Beneficios / Ventajas:

- Fácil aplicación, predosificado y económico.
- Impermeable, denso y no forma barrera de vapor.
- Alta resistencia al desgaste y a la abrasión.
- Mejora la resistencia a los ataques químicos.
- Alta resistencia a la flexión.
- Buena adherencia al sustrato preparado adecuadamente (perfil de anclaje).
- F'c = 400 Kg/ cm² a los 28 días.
- No tóxico, no corrosivo.

Dosis / Rendimiento:

Para espesores menores de 3 mm. Rinde aprox. de 6 a 8 m²/Jgo.

Modo de uso:

- Remover la pasta de cemento superficial hasta conseguir fractura del agregado y así lograr el perfil de anclaje para ser colocado el **IMPERTOP SLURRY**.
- La superficie debe estar libre de grasa, exceso de polvo, pinturas ó frisos mal adheridos.
- Prehmedecer el área 24 horas antes e inmediatamente antes de la aplicación del producto.

- Vierta ¾ partes del componente "A" (líquido) en un recipiente de mezclado (paila) y añada poco a poco el componente "B" (polvo), evitando la formación de grumos y mezcle con taladro de bajas revoluciones como mínimo durante 3 minutos, para ajustar la consistencia deseada, según su aplicación con rodillo ó llana, añada gradualmente gradualmente lo necesario del componente "A", y termine el mezclado cuando se uniformice la mezcla.

Curado:

Una vez aplicado el producto, remate, acabe y cure con CURACON ESPECIAL, ya que este producto, además de trabajar como curador de membrana es muy útil para el remate y acabado de las mezclas cementosas.

Suministro / Presentación:

- Este producto es envasado en juegos de una garrafa de 4 lts. (líquido) parte "A", y un saco de 10 Kg. (polvo) parte "B".
- Producto fabricado solo bajo pedidos especiales.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Rellenar las partes profundas (huecos) con PATCHEX 1000 antes de aplicar el **IMPERTOP SLURRY**.
- Los componentes del producto deben mezclarse en las proporciones indicadas. No agregar agua a la mezcla.
- La temperatura mínima al momento de la aplicación no debe ser menor de 10 C.
- El espesor máximo de aplicación es de 3 mm. Para espesores mayores considere el uso de IMPERTOP TIXOTROPICO ó IMPERTOP FLOOR.
- Respete las juntas existentes en el sustrato base.
- Considere el trabajo nocturno ó bajo sombra.

Almacenaje:

Tiempo máximo de almacenamiento: Seis (6) meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.