



Epotex R (Piscina)[®]

Pintura Epóxica para Piscinas HR-350-303

Descripción:

Pintura epóxica de 2 componentes (A Y B) que se mezclan entre sí, antes de usar, utilizado como protector y revestimiento decorativo de piscinas, dándole un aspecto esmaltado azul (agua - marina).

Usos / Aplicaciones:

- Para recubrir fuentes, toboganes, cavas, tanques de agua potable, etc.
- Protección de concreto y/o hierro en ambiente agresivo.
- Para recubrir y proteger paredes.
- Para recubrir pilotes, postes, puentes, muelles, muros, tubos de concreto, etc.

Beneficios / Ventajas:

- Ofrece protección duradera contra la suciedad y resiste el ataque de hongos y algas.
- Facilidad de dosificación en obra: (1:1/8).
- Máxima y permanente adhesión a la superficie.
- Después de curarse puede estar en contacto con el agua potable.
- No tóxico e higiénico.
- Gran poder cubriente.

Dosis / Rendimiento:

En paredes dependiendo de la superficie, su rendimiento es de 16-18 m²/Jgo. Con un espesor promedio de película final húmeda recomendada de 6-7 mils, el cual incluye las dos manos.

Datos Técnicos:

- Resina epóxica líquida.
- Pot Life (vida de pote) de 40 a 45 minutos 25 °C (después de mezclados).
- Tiempo de curado al tacto = 4 horas a 25 °C.
- Curado final = 7 días a 25 °C.
- Repintado antes de las siguientes 12 horas.
- Estos datos son relativos dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente, realizar las mezclas de pruebas en el sitio de trabajo.

Modo de uso:

- Agitar el componente "A" en su envase.
- Agregar el componente "B" al componente "A" y mezclar con un taladro de bajas revoluciones hasta homogeneizar la mezcla y uniformizar el color (tiempo de mezcla 5 minutos).
- Antes de aplicarlo limpie la superficie de pinturas, aceites, grasas, ceras, etc.
- Aplicar **EPOTEX R (PISCINA)** con un rodillo para epoxi o brocha de cerda corta.

Suministro / Presentación:

- El producto es suministrado en juego de 1 galón parte, "A" y 1/8 de galón parte "B".
- Disponible en azul (agua - marina). Otros colores bajo pedidos especiales.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Aplicación sobre superficies secas.
- Si desea suavizar el producto utilice diluyente EPOTEX DIL menos del 5%, asesórese antes de hacerlo.
- Se deberá eliminar completamente toda la pintura vieja existente en piscinas a reparar y pintar con **EPOTEX R (PISCINA)**, según especificaciones técnicas.
- Respetar los tiempos de repintado al aplicar otra mano.
- Este producto forma una barrera de vapor, tomar las previsiones del caso. Consulte al departamento técnico de GROUTEX PRODUCTOS, C.A.
- Cambia ligeramente el color con el tiempo (EPOXI).

Advertencias / Precauciones:

- Aplicar el producto solo en superficies ya preparadas.
- Si aplica el **EPOTEX R (PISCINA)** sobre superficies húmedas, hágalo preferiblemente de noche y así evitar la presión de vapor de agua negativa que está presente bajo la pintura epóxica, antes de su endurecimiento.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y la inhalación de vapores.
- Usar guantes de goma, mascarillas y gafas de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos lavar con suficiente agua. Consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel lavar con suficiente agua y jabón.
- Al finalizar el trabajo limpiar las herramientas con solvente (EPOTEX CLEANNER).



Epotex R (Piscina)®

**Pintura Epóxica para Piscinas
HR-350-303**

Almacenaje:

Un (1) año en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.