



Epotex R 75 (Fondo)®

Fondo Epoxi
HR-350 - 335.

Descripción:

El **Epotex R 75 (Fondo)**. Es un fondo epóxico de primera calidad formulado especialmente para ambientes altamente corrosivos. Tiene un alto contenido de sólidos por volumen, obteniendo un espesor de 1,5 a 3 mils por mano.

Puede ser recubierto por diferentes acabados dependiendo de las condiciones de servicio, la preparación de la superficie y la calidad del acabado serán determinantes en la duración del sistema. Es un producto de dos componentes, resultado de la mezcla de resinas epóxicas.

Usos/Aplicaciones:

- Como revestimiento en superficies metálicas, concreto y madera
- Usado en exteriores e interiores.
- Excelente para proteger estructuras de hierro y acero.
- Usado en industrias tan exigentes como Petroleras, Siderurgias y Metalmecánica en general

Beneficios / Ventajas:

- Excelente adherencia.
- Duradero.
- Secado rápido.
- Fácil aplicación.

Dosis / Rendimiento:

De acuerdo a la superficie su rendimiento promedio es: 60 - 70 m²/Galón (1mils de espesor).

Datos / Técnicos:

- Tiempo de Secado : Repintar: 3 horas
Duro: 24 horas
- % de Sólidos: 70,50 % por Peso
47,90 % por Volumen
- Resina: Epoxi Poliamida
- Viscosidad : 12.000 a 14.000 CPS Spindle 3 a 6 RPM.
- Aspecto: Mate

Modo de Uso:

- Agite el producto antes de usarlo.
- Antes de aplicar el **Epotex R 75** la superficie deberá estar seca, limpia, libre de grasas, aceites, óxido u otro contaminante.
- Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.

Preparación de la Superficie:

- Hierro y Acero: Chorro de arena al metal gris, limpieza manual ó eléctrica.
- Inmersión: Chorro de arena al metal blanco ó metal casi blanco.
- Concreto: Limpieza manual, hidrojet ó arenado eliminando polvo, grasas, aceites e impurezas.

Método de Aplicación:

- Puede ser aplicado con brocha, rodillo ó pistola convencional.
- Mezcle los dos componentes en proporción 3 partes de base por 1 parte de catalizador.
- La parte A (base) es muy viscosa por eso se debe agitar vigorosamente e ir agregándole toda la parte B (catalizador) para obtener una mezcla homogénea del producto.
- Ya catalizado debe esperar de 10 a 20 minutos antes de empezar su aplicación

Suministro y Presentación:

El **Epotex r 75** es un producto envasado en Galones de 3,75 Lts, y cuñetes de 19 Lts.
Colores: Rojo Oxido.



Epotex R 75 (Fondo)®

**Fondo Epoxi
HR-350 - 335.**

Recomendaciones / Limitaciones:

- Evitar su aplicación cuando la superficie exceda de 70 °C.
- Deje entre capa y capa doce (12) horas para aplicar.
- Remueva toda la pintura vieja existente que este adherida.
- Se recomienda utilizar brocha de cerdas naturales
- Producto toxico, se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial.
- Evite la inhalación prolongada.

Almacenaje:

Almacenar en lugar fresco y ventilado.
Manténgase bien tapado después de su uso y lejos de cualquier fuente de ignición.
Seis 6 meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.