



Durtex Metálico

Endurecedor Metálico (en polvo) para Pisos Industriales HR-451-304

Descripción:

Endurecedor metálico superficial (en polvo), para pisos de concreto, formulado y diseñado con agregados metálicos gradados, cementos especiales, óxidos, pigmentos y compuestos tenso-activos. Su empleo permite obtener pisos de alta resistencia a la abrasión y al desgaste.

Usos / Aplicaciones:

- Endurecer en fresco superficies de concreto en grandes industrias, galpones, talleres, empresas metalmeccánica, etc.
- Áreas de depósitos, superficies de pisos industriales sometidos a tráfico pesado y alta abrasión.
- En talleres mecánicos, plantas industriales y metalúrgicas, hangares, garaje de maquinarias pesadas, fábricas de válvulas y piezas metálicas pesadas, etc.

Beneficios / Ventajas:

- Aumenta la resistencia a la abrasión y al desgaste hasta ocho (8) veces la vida útil de un piso sin endurecedor.
- No es un sobrepiso, forma parte integral del concreto recién vaciado.
- Endurecedor metálico superficial, espolvoreado en seco.
- Durabilidad y resistencia superficial con bajos costos de mantenimiento.
- No necesita retardador superficial, el cual minimiza la retracción plástica por secado y la evaporación prematura que sucede en todas las mezclas con cemento Portland.

Dosis / Rendimiento:

Usar: Dependiendo de las condiciones de uso las dosis recomendadas:

- 3 Kg./m² tráfico liviano.
- 4 Kg./m² tráfico mediano.
- 5 Kg./m² tráfico pesado.
- 6 Kg./m² tráfico extrapesado.

Modo de uso:

- Vacíe el concreto con el mínimo asentamiento posible (3" - 4").
- Aplíquelo tan pronto como el agua de la superficie haya desaparecido y el concreto soporte el peso de un hombre.

- Espolvoree 2/3 partes de material, para integrarlo a la losa nueva, use los llamados, Helicópteros o la Llana, después aplique el resto del producto y proceda con el acabado final curándolo con el curador de membrana CURACON ESPECIAL 15 minutos después de finalizar la aplicación del **DURTEX METALICO**.

Curado:

Cure obligatoriamente con sellador de membrana (CURACON ESPECIAL) es indispensable.

Suministro / Presentación:

- Este producto es envasado en sacos de 25 Kg.
- Disponible en gris metálico.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Las juntas de contracción y/o construcción se cortarán con disco.
- No aplicarlo en concretos aireados, ni concretos con aceleradores.
- Para tránsito ultra pesados o alto impacto, use el blindaje metálico BLINTOP o CEMTECH.
- No agregar agua a la superficie antes o durante la aplicación de los endurecedores DURTEX.
- Esparcir el endurecedor metálico sobre la mezcla de concreto con resistencias mínimas de 300 a 350 Kg./cm² (pisos industriales). Especificaciones por norma.
- No aplicarlo en sitios, que por estética, la superficie no pueda tener manchas pequeñas de óxido.
- Es importante que se haga la aplicación del producto en el momento preciso y que la persona tenga suficiente experiencia en acabado de pisos.

Almacenaje:

Un (1) año en sus envases originales.

Garantía:

Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno. Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.